

MISURA DELL'ALLUNGAMENTO E DEL DIAMETRO PRIMA E DOPO LA PROVA

Temp (°C)	tempo (h)	diametro (mm)		Allungamento (mm)		data/ora		Note
		<i>prima</i>	<i>dopo</i>	<i>min.</i>	<i>max.</i>	<i>in</i>	<i>out</i>	
55	2	1 +/-0,02	1 +/-0,02	0	0	21/02/00 10.00	21/02/00 12.00	Effettuato 10 misure
60	2	1 +/-0,02	1 +/-0,02	0	0	22/02/00 10.00	22/02/00 12.24	Effettuato 10 misure
65	2	1 +/-0,02	1 +/-0,02	0	0	23/02/00 9.00	23/02/00 12.30	Effettuato 10 misure
70	2	1 +/-0,02	1 +/-0,02	0	0	29/02/00 8.30	29/02/00 11.00	Effettuato 10 misure
75	2	1 +/-0,02	1 +/-0,02	-1,1	-1,1	02/03/00 8.55	02/03/00 11.30	Effettuato 10 misure
80	2	1 +/-0,02	1 +/-0,02	-2,12	-3,81	03/03/00 9.10	03/03/00 11.36	Effettuato 10 misure
85	2	1 +/-0,02	1 +/-0,05	-5,93	-9,61	03/03/00 11.48	03/03/00 14.50	Effettuato 10 misure
90	2	1 +/-0,02	1 +0,09	-9,96	-19,53	06/03/00 10.00	06/03/00 12.41	Effettuato 10 misure
95	2	1 +/-0,02	1 (+0,09/+0,26)	-27,37	-38,18	06/03/00 12.53	06/03/00 14.53	Effettuato 10 misure